

FICHE TECHNIQUE SLURRY ECO BASE PAINT

Peinture à base de copolymères acryliques en émulsion aqueuse renforcée avec de la résine de polyuréthane 100% aliphatique et des pigments et charges minérales micronisées à haute résistance à la lumière. Avec une bonne adhérence et résistance à l'usure. Formulée spécialement pour la peinture de terrains de sport, obtenant une adhérence maximale et une résistance au frottement. Parfaite pour les surfaces à trafic piéton intense comme les pistes cyclables, chaussées, places, trottoirs; adaptée pour la signalisation routière.



DONNÉES TECHNIQUES

SPÉCIFICATION DU PRODUIT

Densité: 1,28 - 1,31 gr./cc.

Viscosité: 85 - 90 U.K. à 25°C

Contenu solide: 54 + 1 % en poids.

CARACTÉRISTIQUES DE LA PEINTURE SÈCHE

Aspect: Semi-mat.

Lavabilité: >15.000 d.p. DIN 53778

Adhérence: (sur mortier de ciment) Min. 12 kg/cm². UNE 24624, NF P18/852.



MÉTHODE D'APPLICATION

Brosse, rouleau ou pistolet airless.



DILUTION

Eau



SÉCHAGE À 20° - 25°

- **Recouvrable:** 6 heures



CONDITIONS D'APPLICATION

Appliquer à des températures ambiantes et du support comprises entre +10 et 30 °C. Ne pas appliquer avec une humidité relative supérieure à 70 %. La température du support devrait être au moins 3 °C supérieure au point de rosée.



RENDEMENT

Approximativement 0,250 lt/m² (sur surfaces lisses appliquée en deux couches).



SURFACE

- **Béton:** La surface à recouvrir doit être dure mais absorbante.
- **Surfaces nouvelles:** Appliquer la première couche diluée à 10% avec de l'eau.
- **Surface peinte:** Si l'ancienne peinture est en bon état, nettoyer et appliquer une ou deux couches de Sport Track.
- **Si la peinture est en mauvais état,** elle doit être éliminée et procéder comme pour une surface nouvelle.
- **Sur surfaces lisses:** appliquer une couche de primaire Aquapox (206) pour augmenter l'adhérence de la peinture.



PRÉSENTATION

Disponible en emballages de 10 Kg

